

Технічна карта
23.06.17

LIAKOR® S-55

(LIAKOP C-55)

РОЗЧИН ДЛЯ ГІДРОФОБІЗАЦІЇ ПОВЕРХНІ

Відповідає ДСТУ Б В.2.7-233:2010

ВИД МАТЕРІАЛУ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

LIAKOR S-55 – це безбарвний гідрофобний просочуючий засіб, що має в своєму складі розчинник. Матеріал відрізняється наступними важливими для його ефективності властивостями:

- завдяки розчиннику проникає в найменші капіляри;
- діє шляхом зменшення капілярів;
- висихає не клеячись;
- запобігає міграції шкідливих солей.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Основа	силан
Колір	безколірний
Консистенція	рідина
Наявність розчинника	присутній
Щільність	1,01 г/см ³
Витрата матеріалу	від 0,2 до 1,2 кг/м ² в залежності від основи
Метод нанесення	механічне розпилення, насичення щіткою
Кількість шарів	від 2 до 3
Температура навколишнього середовища під час роботи	не нижче 5 °С та не вище 35 °С
Проміжок часу між нанесенням двох шарів	в залежності від температури, але по принципу мокре на мокре

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

LIAKOR S-55 використовується для захисту фасадів та інших вертикальних і сильно нахилених поверхонь від проникаючої вологи (сильного дощу). Наноситься на різні мінеральні будівельні матеріали (бетон, цегла, натуральний камінь, мінеральні штукатурки). Придатний також для обробки бетонних елементів, які схильні поперемінному заморожуванню і відтаванню у зимовий період року і мають бути захищені від дії морозу і солі, що висипається.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

LIAKOR S-55 необхідно наносити в нерозбавленому стані за допомогою розпилюючого пристрою або щітки до моменту насичення поверхні. Невеликі поверхні обробляються м'якою щіткою. У випадку

використання робіт на поверхні з високими поглинаючими властивостями, матеріал необхідно наносити в три шари. Новий шар наносять на попередній за принципом мокре на мокре. Найкраще просочування досягається в теплу погоду та при сухій поверхні. При передозуванні матеріалу можлива поява білого нальоту, який можна змити теплою водою.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

LIAKOR S-55 - є горючим матеріалом, тому при використанні матеріалу слід дотримуватися правил техніки пожежної безпеки і не застосовувати близько від вогню та нагрівальних приладів.

При роботі слід використовувати засоби індивідуального захисту: робочий одяг, окуляри, рукавиці. При недостатній вентиляції слід надіти маску. При попаданні на шкіру - змити теплою водою з милом. При попаданні в очі промити водою з під крана і показатися до лікаря. Необхідно захищати скляні і металеві поверхні, дерев'яні рами оскільки сліди матеріалу на них дуже важко усунути. Рослини слід прикрити плівкою. В разі попадання матеріалу на вироби з полістиролів слід бути готовим до пошкоджень, причиною яких є розчинник, що міститься в матеріалі. Робочі інструменти чистяться водою. Берегти від дітей. Матеріал нетоксичний.

ФОРМА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

LIAKOR S-55 поставляється в 20 кілограмових каністрах (вага нетто). Термін зберігання матеріалу 12 місяців при температурі +5...+30 °С в провітрюваному приміщенні, віддалік від нагрівальних приладів та прямого сонячного світла.

УВАГА

Правильне і ефективне застосування матеріалу не підлягає нашому контролю, тому гарантія розповсюджується тільки на якість матеріалів в межах наших умов продажу і постачання, не включаючи їх успішного використання. Ця інструкція анулює всі попередні, раніше представлені технічні дані цього виробу.

Ми зберігаємо за собою право вносити в дану інструкцію зміни пов'язані з технічним прогресом. Інформація, яка подається нашими працівниками та виходить за межі цієї інструкції, вимагає письмового підтвердження.