

Технічна карта
20.01.20

LIAKOR® W-10

(ЛІАКОР В-10)
ЗАСІБ ПРОТИГРИБКОВИЙ
(КОНЦЕНТРАТ)

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Liakor W-10 водний розчин біологічно активних речовин бактерицидної та антимікробної дії, призначений для швидкого знищення та запобігання розвитку цвілевих грибків, лишайників, синьо-зелених водоростей тощо. Знищує хвороботворні мікроорганізми і їх спори. При додаванні в будівельні розчини на основі гіпсових і вапняно-цементних сумішей підвищує їх стійкість до біологічних пошкоджень. Застосовується для обробки мінеральних поверхонь на фасадах і цоколях будівель, на стінах, підлогах і стелі, особливо у вологих, погано провітрюваних приміщеннях. Матеріал також призначений для просочування дерев'яних поверхонь у середині і зовні приміщення.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сировина	концентрат біоцидних сполук широкого спектру дії
Форма	водний розчин
Колір	прозорий
Густина	1,07±0,02 г/см ³
pH	9,5
Приготув робочого р-ну в м.ч.	1 : від 3-до 5 (засіб протигрибковий : вода)
Спосіб нанесення	пензель, валик, фарборозпилювач
Температура під час роботи	від +5 до +35 °С
Витрата робочого р-ну	від 150 до 250 г/м ²

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Liakor W-10 поставляється в концентрованому виді, тому перед застосуванням його слід розбавити водою у співвідношенні від 1:3 до 1:5 (засіб протигрибковий : вода), в залежності від ступеня ураження поверхні. Оброблювана поверхня повинна бути сухою і добре вбирати рідину. Попередньо видалити всі покриття, які відшаровуються. Очистити поверхню від забруднень і пилу. При обробці поверхні, ураженої цвілевим грибом, її потрібно вимити, при необхідності видаливши наліт цвілі шпателем або жорсткою щіткою, добре просушити. Перед застосуванням засобу важливо визначити і усунути причину появи біологічного ураження (наприклад, систематичне попадання вологи в конструкції або недостатня вентиляція). Засіб наносити щіткою, пензлем або розпиленням, при цьому рідина повинна повністю поглинатися поверхнею. Після обробки основа повинна просохнути, місця реакції біоцидного розчину з біологічними ураженнями змити водою або видалити механічно. Якщо ураження поверхні було суттєвим, обробку можна повторити через дві – три доби. Подальше оздоблення поверхні можна проводити після повного висихання основи. При приготуванні будівельних розчинів допускається розводити їх протигрибковим засобом **Liakor W-10** разом з водою в пропорції, що не



перевищує 25% засобу. Не змішувати з ґрунтовками і фарбами, а також шпаклівками та штукатурними розчинами, що містять полімерні дисперсії.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Матеріал є безпечним при зберіганні та транспортуванні. При застосуванні дотримуватись загальних правил безпеки та гігієни, використовувати індивідуальні засоби захисту гумові рукавиці і окуляри. У випадку попадання матеріалу на шкіру або в очі промити великою кількістю води. Матеріал нетоксичний і пожежобезпечний.

ФОРМА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Liakor W-10 постачається в бочках по 200 кг і каністрах по 20 кг. Вага нетто. В оригінальній закритій упаковці, в сухому приміщенні і при температурі від +5 до +25 °С матеріал може зберігатися щонайменше 24 місяці.

УВАГА

Правильне і ефективне застосування матеріалу не підлягає нашому контролю, тому гарантія розповсюджується тільки на якість матеріалів в межах наших умов продажу і постачання, не включаючи їх успішного використання. Ця інструкція анулює всі попередні, раніше представлені технічні дані цього виробу. Ми зберігаємо за собою право вносити в дану інструкцію зміни пов'язані з технічним прогресом. Інформація, яка подається нашими працівниками та виходить за межі цієї інструкції, вимагає письмового підтвердження.